# Supi Saunasuoja - Супи Саунасуоя для защиты бани

| | |
|---|---|
| Тип | Колеруемый акрилатный защитный состав. |
| Область применения | Защитный состав для поверхностей во влажных помещениях, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность. Содержит защищающий обработанную поверхность противоплесневый компонент. Применяется для покрытия деревянных, древесноволокнистых и бетонных поверхностей, согласно инструкции по применению. Не применять для обработки полков бани. |
| Объекты применения | Применяется, в особенности, для обработки стен и потолков в парильне, душевой и раздевалке бани. |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ




| | |
|---|---|
| Базис | EP |
| Цвета | Колеруется в цвета каталога "Колеруемые лаки для интерьеров". |
| Цветовые каталоги | Каталог цветов Колеруемые лаки |
| Степень блеска | Полуматовая |
| Класс эмиссии строительного материала | M1 |
| Расход | 8-12 м²/л. |
| Тара | 0,9 л, 2,7 л, 9 л. |
| Разбавитель | Вода |
| Способ нанесения | Наносится кистью или распылением. |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | От пыли – 30 минут.<br>Следующий слой можно наносить через 2–3 часа.<br>Поверхность готова к эксплуатации примерно через двое суток. |
| Сухой остаток | Ок. 16 %. |
| Плотность | 1,0 кг/л. |
| Хранение | Защищать от мороза. |
| Код | 868 6404 |
| Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|---|---|
| Условия при обработке | Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 °C и относительная влажность воздуха – 80%. |
| Предварительная подготовка | Новая, чистая деревянная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна. Пыль от шлифовки удалить.<br><br>Старая и загрязненная или, например, обработанная ранее "Супи Саунасуоя" деревянная поверхность: Очистить моющим средством "Супи Саунапесу" в соответствиями с инструкциями по применению, тщательно |

# Supi Saunasuoja - Супи Саунасуоя для защиты бани

| | |
|---|---|
| | прополоскать и дать высохнуть. При необходимости, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки. |
| Защита для бани | Состав тщательно перемешать перед применением, а также во время работ. Не наносить толстыми слоями.<br><br>Обработка стен парилен: Наносить колерованный или бесцветный состав одним слоем. При необходимости, разбавить водой.<br>Можно также обработать стены парилен двумя слоями разбавленного на 50 % водой колерованного состава "Супи Саунасуоя". Таким образом, следы от кисти будут менее заметными.<br><br>Обработка стен душевых и раздевалок: Наносить состав "Супи Саунасуоя" двумя слоями. При нанесении первого слоя колерованный состав разбавить водой до 20 %, бесцветный состав – при необходимости.<br><br>При использовании колерованного состава для проверки оттенка рекомендуется сделать пробную выкраску на отдельной доске. При разбавлении цвет более светлый и более прозрачный по сравнению с цветом каталога. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и предыдущих обработок. Во избежание разницы в оттенке всю поверхность следует обрабатывать всегда непрерывно, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок зараз.<br>Обеспечить хорошую вентиляцию во время нанесения и высыхания материала.<br><br>Перед эксплуатацией нагреть баню 1-2 раза до температуры 120º C, а затем хорошо проветрить. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть водой с мылом. Слегка затвердевший состав удалить моющим средством "Пенсселипесу". |
| Уход | Не ранее чем через месяц после обработки.<br><br>Очищать поверхность средством "Супи Саунапесу" (0,1-0,2 л средства на 5 л воды). Для удаления известковых солей применять 10-15%-ный раствор. Для удаления толстых слоев известковых солей и ржавчины применять неразбавленное средство "Супи Саунапесу". Для отбеливания полков применять разбавленный в воде состав "Супи Саунапесу" (1 часть средства - 1 часть воды). Дать воздействовать 15 мин. и промыть чистой водой. |

## ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт техники безопасности.
Паспорт техники безопасности

## ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR -

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# Supi Saunasuoja - Супи Саунасуоя для защиты бани

**Выбрали продукт?**
**Найдите ближайший магазин в вашем городе**