




Temafloor 25 Clear - Темафлор 25 Клиэ

ТИП	Однокомпонентный полиуретановый праймер и финишное покрытие, отверждаемый влагой воздуха.	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначен для лакировки и насыщения бетонных, асбестоцементных и прочих минеральных полов/поверхностей.	
Объекты применения	Для бетонных полов, а также асбестоцементных и прочих минеральных поверхностей.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Характеристики	Легко применять по причине того, что материал однокомпонентный. Темафлор 25 Клиэ является пылесвязывающим веществом и предохраняет поверхность от проникновения в нее загрязнений. Превосходная сопротивляемость истиранию.	
Степень блеска	Высокоглянцевая	
Расход	Средний при грунтовании: 4 - 7 кв.м / л. Практический расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода нанесения.	
Разбавитель	1061	
Способ нанесения	Валиком или кистью.	
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли, спустя 3 часа На отлип, спустя 3 ½ часов Межслойная выдержка, через 4 - 12 часов Полное отверждение, через 24 часа	
	При относительной влажности воздуха менее 50% отверждение замедляется!	
Сухой остаток	Ок. 40% по объему.	
Плотность	1,0 кг/л	
Код	005 5750	
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
Условия при обработке	Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. При нанесении и отверждении лака температура окружающего воздуха, бетонной поверхности и лака не должна опускаться ниже +5°C. Относительная влажность воздуха должна быть 50-90%.	
Предварительная подготовка	Новая бетонная поверхность: Цементное молочко удалить шлифовальным оборудованием или травлением раствором соляной кислоты. Выбрать подходящий для данного помещения метод очистки. После очистки тщательно удалить пыль пылесосом. Для травления использовать разбавленную соляную кислоту (1 часть соляной кислоты на 4 части воды). После травления соляной кислотой тщательно промыть пол водой и высушить.	



Temafloor 25 Clear - Темафлор 25 Клиэ

Старая бетонная поверхность:
Жир, масло, химикаты и прочие загрязнения удалить, промыв эмульсией Маалипесу. Удалить старое отслаивающееся покрытие шлифованием. Очистить выбоины и трещины до чистого бетона. Трещины расширить, например, абразивным инструментом. Удалить разрушенный бетон и пыль. Выравнивающая цементная стяжка. Удостоверьтесь в технической совместимости покрытия с материалом цементной стяжки.

Грунтование

Для грунтования использовать лак Темафлор 25 Клиэ. Лак вылить на пол и распределить равномерно по поверхности. Если грунтовка полностью впиталась в бетонную поверхность, необходимо немедленно нанести следующий слой методом "мокрый по мокрому".

Заделка

Выбоины и трещины на окрашиваемой поверхности следует заполнить смесью эпоксидного лака Темафлор 200 Праймер с сухим, чистым песком фракцией 0,1-0,6 мм. Добавить необходимое количество песка в лак для приготовления шпаклевки. Выровненные места отшлифовать до уровня окружающего пола до нанесения финишного покрытия.

Очистка инструментов

Растворитель 1061.

Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC

ЛОС 2004/42/EC (cat A/h) 500 г/л (2010)
Темафлор 25 Клиэ: макс. ЛОС < 500 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.

Паспорт техники безопасности

[TEMAFLOOR 25 CLEAR](#)

Паспорт техники безопасности растворителя

[Thinner 0061061 MSDS RUS](#)

□ Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.

[Назад](#)