





Biorid - Биорид

ТИП	Водоразбавляемое покрытие (краска) с микропорами, которые устраниают влагу и поддерживают поверхность сухой.	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Подходит для окраски новых и ранее окрашенных бетонных, кирпичных, металлических и оштукатуренных поверхностей. Не подходит для применения на неокрашенных деревянных поверхностях.	
Объекты применения	Стены и потолки в жилых помещениях, погреба, гаражи, помещения предприятий пищевой промышленности, склады и помещения животноводческих хозяйств.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Цвета	Белый	
Степень блеска	Глубоко матовая	
Тара	9 л, 18 л	
Разбавитель	Вода	
Способ нанесения	Наносится лучше всего валиком, кистью. Допускается наносить методом безвоздушного распыления.	
Жизнеспособность смеси (+23 °С)	Становится сухой на отлип через 8–12 часов после нанесения, в зависимости от толщины плёнки	
Сухой остаток	Около 45 %	
Код	0065120	
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации	
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой; температура воздуха и поверхности должна быть не ниже +5 °С; относительная влажность воздуха должна быть не выше 80 %.	
Предварительная подготовка	Неокрашенные поверхности: Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выправлять поверхность подходящей шпатлевкой серии «Presto». Перед нанесением покрытия (краски) «BioRid» пористые и абсорбирующие поверхности грунтовать грунтовкой «Hydrosolipohjuste». Перед нанесением покрытия (краски) на стальные поверхности необходимо покрыть их антикоррозионной грунтовкой, например, «Rostex Super Akva» для предотвращения обесцвечивания краски и её пожелтения на ржавых поверхностях.	



Biorid - Биорид

Неокрашенные заплесневевшие поверхности:

Обработать заплесневевшие поверхности средством для снятия плесени «Номеенпоисто», разбавленным водой в соотношении 1:3, используя для этого губку, мягкую кисть или распылитель. Подождать примерно 20 минут, а затем, удалить плесень с помощью кисти или водой под высоким давлением (200 бар), пока поверхность всё ещё остаётся влажной. Тщательно вымыть очищенные поверхности чистой водой движениями в направлении сверху вниз. Заполнить трещины и отверстия подходящей шпатлевкой серии «Presto».

Окраску с применением покрытия(краски) BioRid следует проводить в течение 24 часов после обработки поверхности. Перед нанесением покрытия (краски) «BioRid» на пористые и абсорбирующие поверхности загрунтовать их грунтовкой «Hydrosolipohjuste».

Заплесневевшие окрашенные поверхности:

Вымыть ранее окрашенные поверхности с использованием средства «Номеенпоисто» в соответствии с приведёнными выше инструкциями. Удалить отставшую краску с помощью скребка. Твёрдые блестящие и промышленно окрашенные поверхности необходимо сделать матовыми посредством пескоструйной обработки. Заполнить трещины и отверстия подходящей шпатлевкой серии «Presto».

Обработать всю поверхность средством «Номеенпоисто», разбавленным водой в соотношении 1:50 и дать поверхности высохнуть.

Окраску с применением покрытия (краски) «BioRid» следует проводить в течение 24 часов после обработки поверхности. Перед нанесением покрытия (краски) «BioRid» на пористые и абсорбирующие поверхности загрунтовать их грунтовкой «Hydrosolipohjuste».

Распределение

Новые поверхности:

Тщательно перемешать «BioRid» перед применением, при необходимости, разбавить водой. Наносить кистью или валиком в 1–2 слоя до достижения требуемой толщины покрытия.

Ремонтная окраска:

ВНИМАНИЕ! Поверхности, ранее окрашенные «BioRid», при необходимости обновления свойств, можно перекрашивать только тем же самым покрытием. В случае перекрашивания другими красками или покрытиями желаемые свойства могут быть утрачены.

Очистка инструментов

Убрать лишний материал с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом. Слегка затвердевшее покрытие (краску) удалить с помощью моющего средства для кистей «Pensellipesu».

ОХРАНА ТРУДА

Данный продукт не классифицируется как опасный. Паспорт Безопасности Продукта может быть предоставлен по требованию.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые ёмкости из-под краски должны перерабатываться или



Biorid - Биорид

И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

утилизироваться с соблюдением действующих местных законодательных норм. Жидкие отходы должны уничтожаться с соблюдением действующих местных законодательных норм.

□Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.

[Назад](#)