




Parketti-Assa, морилка - Паркетти-Ясса морилка

Тип	Водоразбавляемая акрилатная морилка.
Область применения	Предназначена для морения отшлифованных поверхностей под лак для пола "Паркетти-Ясса". Чтобы убедиться в правильности выбора материала для конкретной деревянной поверхности, рекомендуется сделать пробную выкраску. Не рекомендуется применять, например, на поверхности из алмазной сосны, дымчатого дуба и коричневого бука.
Объекты применения	Применяется для паркетных и дощатых полов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	EP
Цвета	По каталогу Tikkurila "Колеруемые лаки для интерьеров".
Цветовые каталоги	Каталог цветов Колеруемые лаки
Класс эмиссии строительного материала	M1
Расход	15-20 м ² /л при нанесении кистью, 20-25 м ² /л при нанесении флотексным шпателем.
Тара	0,9 л и 2,7 л.
Разбавитель	Вода
Соотношения смешивания	При необходимости, разбавляется водой.
Способ нанесения	Наносится флотексным шпателем или широкой кистью по направлению волокон дерева.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – около часа. Следующий слой морилки можно наносить через 3–4 часа.
Сухой остаток	Покрытие лаком для пола "Паркетти-Ясса" можно производить через 3-4 часа после нанесения второго слоя морилки. Ок. 10%.
Плотность	1,0 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	303 6404
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Температура воздуха и поверхности должна быть +15–20 °C и относительная влажность воздуха –30–80 %.
Предварительная подготовка	Шлифовка и заделка Отшлифовать пол по направлению волокон древесины или света от окна (шлифовальной бумагой № 100 или 120). Тщательно удалить пыль от



Parketti-Assa, морилка - Паркетти-Ясся морилка

Морение	<p>шлифовки пылесосом.</p> <p>Для достижения особенного гладкого конечного результата, пол рекомендуется слегка увлажнить, например, тряпкой или губкой. После высыхания отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна (шлифовальная бумага № 230 или механически шлифовальной сеткой).</p> <p>Морение нового необработанного ранее пола:</p> <p>Перед применением морилку "Паркетти-Ясся" тщательно перемешать, взбалтывая, чтобы не было осадка, и периодически перемешивать во время работ. Произвести пробную выкраску на незаметной участке для проверки цвета. На окончательный цвет обработанной поверхности влияют порода, твердость и первоначальный цвет древесины и количество нанесенных слоев.</p>
Лакирование поверхности	<p>Наносить тонким слоем флотексным шпателем по направлению волокон древесины. Работу рекомендуется тщательно планировать, чтобы было возможно наносить морилку непрерывно от края к краю обрабатываемой поверхности. Дощатые полы можно морить кистью по одной доске зараз. Наносить второй слой морилки через 3–4 часа после нанесения первого. Мореный пол покрывают лаком для пола "Паркетти-Ясся" через 3–4 часа после нанесения второго слоя морилки.</p> <p>Лакировку произвести лаком для пола "Паркетти-Ясся" в соответствии с инструкциями по применению. См. техническую спецификацию на лак для пола "Паркетти-Ясся". Мореную поверхность необходимо всегда защищать лакировкой.</p>
Очистка инструментов	<p>Рабочие инструменты вымыть водой. Слегка затвердевшую морилку рекомендуется удалить с помощью моющего средства для кистей "Пенсселипесу".</p>
Уход	<p>Мореная и лакированная поверхность достигает своей износостойкости в течение примерно одной недели после обработки. Избегать очистки поверхности в данный период.</p> <p>Поверхность можно очищать мягкой щеткой или тканью. Загрязненную поверхность можно очищать мягкой тканью или губкой, смоченными в нейтральных (pH 6–8) моющих средствах.</p>

ОХРАНА ТРУДА

Материал не классифицирован как опасный. На материал имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.

ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR -

□ Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



Parketti-Assa, морилка - Паркетти-Ясса морилка

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

