



## Fontefloor EP Primer - Фонтефлор ЕП Праймер

ТИП	Двухкомпонентный водоразбавляемый эпоксидный грунтовочный состав.	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначен для пылесвязывания и грунтования необработанных бетонных полов. Подходит для грунтования поверхности влажного бетона (относительная влажность бетона свыше 97%) перед нанесением краски Фонтефлор ЕП 100. Может использоваться для ремонта трещин и выбоин в бетоне.	
Объекты применения	Предназначен для грунтования новых и старых полов бетонных полов перед нанесением покрытий и масс Темафлор, а также покрытий Фонтефлор.	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		
Характеристики	Укрепляет бетонную поверхность и усиливает адгезию перед нанесением покрытий и масс Темафлор, а также красок Фонтефлор.	
Цвета	Желтоватый	
Степень блеска	Полуглянцевая	
Класс эмиссии	Класс эмиссии М1 для низкоэмиссионных строительных материалов присвоен Финским Фондом Строительной Информации RTS.	
Расход	Расход на бетонный пол в среднем: Грунтование 5–7 м <sup>2</sup> /л  Практический расход зависит от пористости и шероховатости поверхности, а также от метода нанесения.	
Разбавитель	Вода	
Соотношения смешивания	Основа - 1,5 части по объему, код 008 4570 Отвердитель - 1 часть по объему, код 008 4571	
Жизнеспособность смеси (+23 °С)	Около 40 минут после смешивания компонентов (разбавленный на 50%)	
Время высыхания при +23°С и относительной влажности 50%	Поверхность сухая от пыли спустя 5 часов Поверхность сухая для перекрашивания спустя 6 часов Полное отверждение спустя 7 суток Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины слоя, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.	
Сухой остаток	прибл. 66 %.	
Плотность	1.1 кг / л готовой к применению смеси.	
Свидетельство о государственной регистрации	<a href="#">Свидетельство о государственной регистрации</a>	
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ		
Условия при обработке	При нанесении и отверждении состава температура окружающего воздуха, бетонной поверхности и краски не должна опускаться ниже +15°С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80 %.	
Предварительная подготовка	Новая бетонная поверхность Цементное молочко удалить шлифовальным оборудованием или травлением раствором соляной кислоты. Выбрать наиболее подходящий для данного	



## Fontefloor EP Primer - Фонтефлор ЕП Праймер

помещения метод очистки. После шлифовки тщательно удалить пыль пылесосом. Для травления использовать разбавленную соляную кислоту (1 часть концентрированной соляной кислоты на 4 части воды). После травления соляной кислотой тщательно промыть пол водой и высушить.

Старая бетонная поверхность  
Жир, масло, химикаты и прочие загрязнения удалить, промыв очищающим раствором МААЛИПЕСУ. Удалить старое отслаивающееся покрытие шлифованием. Очистить отверстия и трещины от хрупкого и сыпучего бетона. Трещины расширить, например, абразивным инструментом. Удалить разрушенный бетон и пыль.

### Грунтование

Для грунтования использовать грунтовочный состав Фонтефлор ЕП Праймер, разбавленный на 30-50%. Всегда добавлять воду в нужном объеме в готовую смесь состава с отвердителем, тщательно перемешивая. Смесь вылить на пол, распределить равномерно резиновым шпателем и выровнять валиком. Произвести грунтовку в один или два слоя в зависимости от пористости бетона.

### Заделка

Выбоины и трещины заполнить смесью неразбавленного грунтовочного состава Фонтефлор ЕП Праймер и сухого чистого песка. Соотношение смешивания, например, 1 часть по объему смеси грунтовочного состава Фонтефлор ЕП Праймер и 1-2 частей по объему песка с размером зерен 0.1-0.6 мм. Перед окрашиванием выровненные места необходимо отшлифовать. Внимание! Бетонная поверхность должна быть загрунтована перед выравниванием.

### Покрывная окраска

Наносить финишное покрытие следует не ранее, чем через 6 часов после грунтования. Если загрунтованная поверхность не окрашена в течение 48 часов, то перед нанесением финишного покрытия загрунтованную поверхность следует шлифовать. Вылить смесь на пол, распределить равномерно резиновым шпателем и выровнять валиком. Внимание! Грунтовочный состав Фонтефлор ЕП Праймер проницаем для водяных паров, но пристаёт к влажному бетону. В случае наличия постоянной влаги, образующейся от бетона, или если грунтовочный состав Фонтефлор ЕП Праймер покрыт сверху недышащим покрытием или массой, существует риск отслаивания верхнего покрытия от грунтовочного состава.

### Смешивание компонентов

Тщательно смешать нужные пропорции основы и отвердителя в течение 3-5 минут, используя ручную низкооборотную дрель с мешалкой. Плохое перемешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению, ухудшению свойств покрытия и неудовлетворительному конечному результату. Получившуюся смесь можно разбавить водой до желаемой вязкости.

### Очистка инструментов

Вода. Оборудование промыть незамедлительно после использования до высыхания краски.

### Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/ЕС

ЛОС 2004/42/ЕС (cat A/j) 140 г/л (2010)  
Фонтефлор ЕП Праймер: макс. ЛОС < 140 г/л

### ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.

### Паспорт техники безопасности

[Паспорт безопасности](#)

### Паспорт техники безопасности отвердителя

[FONTEFLOOR EP HARDENER](#)



## Fontefloor EP Primer - Фонтефлор ЕП Праймер

□Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления. Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.

[Назад](#)